

Russian Quartz

456870, 3, Kaslinskoe highway, Kyshtym, Chelyabinsk region, Russia
www.russianquartz.com
info@russianquartz.com

RQ-6KP

RQ-6KP – кварцевый концентрат (кварцевая мука небогатая), содержание SiO₂ – 98%, внешний вид: порошок бело-серого цвета, размер частиц: от 0,025 до 0,125 мм.

Кварцевый концентрат сорта RQ-6KP может быть использован:

- для производства строительных смесей в качестве наполнителя, улучшающего прочностные характеристики смесей;
- для производства абразивов;
- в металлургической промышленности в качестве флюса и шлакообразующих присадок;
- для производства огнеупорных изделий (электроды для сварочных работ, кирпичи, строительные растворы);
- в качестве наполнителей для красящих и клеящих смесей, шпатлевок.

Наименование показателей	Ед. изм.	RQ-6KP					
		С-2-1000/ С-2-1250 (-0,082 мм)	ГВР 1000 (-0,074мм) 1 сорт	С-2-1250 (-0,122мм) 3 сорт	ГВР 1000 (-0,122мм)		Аспирационная пыль
					1 сорт	3 сорт	
Гранулометрический состав							
Основная фракция	мкм	25-100	25-100	25-125	25-125	25-125	25-125
Массовая доля основной фракции, не менее (-25+125 мкм)	%	62		85	70	70	
Массовая доля основной фракции, не менее (-25+100 мкм)	%		75				
Массовая доля не основной фракции, в т.ч.	%						
Мельче, не более		35	15	5	20	20	
Мельче, не менее							50
Крупнее, не более		3	10	10	10	10	20
Содержание SiO ₂ не менее	%	98	98	98	98	98	98
Массовая доля элементов-примесей, не более	%						
Алюминий, Al		0,5	0,3	0,5	0,3	0,5	1,0
Железо, Fe		0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	1,0
Титан, Ti		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,08
Натрий, Na		0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5
Калий, K		0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,6
Литий, Li		0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Кальций, Ca		0,6	0,2	0,6	0,2	0,6	1,0
Магний, Mg		0,07	0,1	0,07	0,07	0,1	0,2
Массовая доля влаги, не более	%	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

* Хранение должно производиться в целостной заводской упаковке в чистом, хорошо проветриваемом, защищенном от воздействия ультрафиолета помещении с относительной влажностью воздуха не более 75%.




Russian Quartz

456870, 3, Kaslinskoe highway, Kyshtym, Chelyabinsk region, Russia
www.russianquartz.com
info@russianquartz.com

RQ-6KP

RQ-6KP – кварцевый концентрат, содержание SiO₂ – 98%.
Внешний вид: порошок бело-серого цвета
Размер частиц: от 0,025 до 0,125 мм



Система менеджмента в соответствии с ISO 9001:2015.
Регистрационный номер сертификата: 21110060 QM 15

