

Russian Quartz

456870, 3, Kaslinskoe highway, Kyshtym, Chelyabinsk region, Russia
www.russianquartz.com
info@russianquartz.com

Кварцевая аспирационная пыль

Кварцевая аспирационная пыль является побочным продуктом при производстве высокочистых кварцевых концентратов. Содержание SiO₂ – 98%, внешний вид: порошок бело-серого цвета, размер частиц: от 0,025 до 0,125 мм.

Кварцевая аспирационная пыль может быть использована в составе промышленных антикоррозионных лакокрасочных материалов, эпоксидных составов, шпатлевок, затирок, фасадных и напольных покрытий, позволяет получать покрытия с высокой стойкостью к механическим, химическим, а также атмосферным воздействиям.

Наименование показателей	Ед. изм.	Аспирационная пыль
Гранулометрический состав		
Основная фракция	мкм	25-125
Мельче, не менее		50
Крупнее, не более		20
Содержание SiO ₂ не менее	%	98
Массовая доля элементов-примесей, не более	%	
Алюминий, Al		1,0
Железо, Fe		1,0
Титан, Ti		0,08
Натрий, Na		0,5
Калий, K		0,6
Литий, Li		0,005
Кальций, Ca		1,0
Магний, Mg		0,2
Массовая доля влаги, не более	%	0,2

* Хранение должно производиться в целостной заводской упаковке в чистом, хорошо проветриваемом, защищенном от воздействия ультрафиолета помещении с относительной влажностью воздуха не более 75%.



Кварцевая аспирационная пыль

Кварцевая аспирационная пыль, содержание SiO_2 – 98%.
Внешний вид: порошок бело-серого цвета
Размер частиц: от 0,025 до 0,125 мм

